



総数 2 頁 - 1
 試 1 1 0 1 0 0 6 0 6 - 1 号
 平成 2 3 年 8 月 2 日

試験成績報告書

依頼者名：FLOMO JAPAN 株式会社 殿

住 所：東京都新宿区西新宿 4 - 3 2 - 1 1




一般財団法人 日本文化用品安全試験所
 〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4 - 2 2 - 4
 電話 03-3829-2509
 FAX 03-3829-2549

平成 2 3 年 7 月 2 6 日にご依頼のありました試料の試験結果を以下にご報告申し上げます。

試料名及び数量	フロモ消しゴム	1 点
試験項目	消字率	
試験実施日	平成 2 3 年 8 月 1 日	

試 料



承 認		担 当 者	
--------	--	-------------	--

- 注) ① 本成績書の内容を広告物、その他に記載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けてください。
 ② 本成績書の一部分だけを複製して使用しないようお願いします。
 ③ 本成績書は、提出された試料について試験・検査したものです。

試験方法

依頼者の要望により下記の試験を実施した。

試験項目	試験方法
消し能力 (消字率)	J I S S 6 0 5 0-2002 プラスチック字消しの 6.4 による。 <使用機器>消字試験機、濃度測定器

試験結果

単位：%

試験項目	規格値	試験結果
消し能力 (消字率)	80以上	96

以上

//////以下余白//////



試験成績報告書

依頼者名 : FLOMO JAPAN 株式会社 殿
住 所 : 東京都新宿区西新宿4-32-11-409

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
東京事業所 化学分析センター
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549

平成 23年 7月 26日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試 料 名	フロモ 消しゴム
試 験 項 目	JIS S 6050 有害物質試験
試 験 実 施 日	平成 23年 8月 3日

1. 試験方法

JIS S 6050:2002(プラスチック字消し)

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項 目	基 準	試 験 結 果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ 素	25 以下	2 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	100 未満
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 ク ロ ム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水 銀	60 以下	5 未満
溶解性 セ レ ン	500 以下	50 未満

備 考		承 認		担 当 者	
--------	--	--------	--	-------------	--

* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
* 本成績書の一部だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。